

## SUORITUSTASOILMOITUS

Nro: Vaaraojantie-2024-SrM 0/16

### 1. Tuotteen tunniste

Soramurske 0/16 mm, tuotantopaikka: Vaaraojantie, murskauserä: 2024

### 2. Rakennustuotteen käyttötarkoitus

Maa- ja vesirakentamisessa sekä tierakentamisessa käytettävä sitomaton kiviaines

### 3. Valmistaja

Maarakennus J Päckilä Oy

Maalismaantie 1455, 91210 Jakkukylä, [www.jpakkila.fi](http://www.jpakkila.fi)

### 5. AVCP-järjestelmä:

AVCP- menettely 4

### 6a. Yhdenmukaistettu standardi

SFS-EN 13242: 2002 + A1: 2007

### 7. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja
Raekoko	0/16	SFS-EN 13242: 2002 + A1: 2007
Rakeisuusluokka	G <sub>A</sub> 85	
Litteysluku	NPD	
Kiintotiheys	2,71 ± 0,06 Mg/m <sup>3</sup>	
Hienoaineksen määrä	f <sub>15</sub>	
Murskaantuneiden rakeiden määrä	NPD	
Iskunkestävyys	NPD	
Tilavuuden pysyvyys	NPD	
Vedenimeytyminen	WA <sub>241</sub>	
Koostumus	Heterogeeninen kvartsiitti-graniitti soramurske	
Kulutuskestävyys	NPD	
Vaaralliset aineet	NPD	
Rapautumisen kestävyys	NPD	
Jäädytys-sulatuskestävyys	NPD	

Tyyppirakeisuus ja sen poikkeamat: rakeisuuskäyrät voi pyytää kiviaineksen valmistajalta

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut

Jakkukylä 25.11.2024

paikka ja päivämäärä

  
Pasi Päckilä

Pasi Päckilä



24

Maarakennus J Päckilä Oy  
Maalismaantie 1455, 91210 Jakkukylä

suoritustasoilmoitus: Vaaraojantie-2024-SrM 0/16

SFS-EN 13242

Maa- ja vesirakentamisessa ja tienrakenteissa käytettävät  
sitomattomat ja hydraulisesti sidotut kiviainekset

Vaaraojantie SrM 0/16

Rakeisuusluokka	G <sub>A</sub> 85
Hienoainemäärä	f <sub>15</sub>
Muut tiedot: esitetty suoritustasoilmoituksessa	